

# Casapark 181

## Informazioni tecniche

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Essenza                                         | Rovere                                                             |
| Selezione                                       | 14                                                                 |
| Colore                                          |                                                                    |
| Struttura della superficie                      | bisellato - 2 lati, spazzolato                                     |
| Finitura superficiale                           | verniciato opaco                                                   |
| Dimensione                                      | 2200 x 181 x 14 mm                                                 |
| Numero di strati                                | 3                                                                  |
| Spessore legno nobile                           | ~ 3.5 mm                                                           |
| Metodologia di posa                             | incollato su sottofondo                                            |
| Incastro                                        | Maschio + femmina                                                  |
| Unità d'imballo                                 | 3.19 m2/imballo                                                    |
| Origine del nobile                              | Rovere: Europa, Pino: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa           |
| Label salute e sostenibilità                    |                                                                    |
| Label essenza                                   | Legno di origine controllata                                       |
| eco-bau                                         | «base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO |
| eco-INSTITUT Label                              | adempito                                                           |
| Istituto Haus Sentinel                          | adempito                                                           |
| Cradle to Cradle Certified TM                   |                                                                    |
| Label francese VOC                              | A                                                                  |
| Emissione formaldeide in base a EN 717-1        | E 1                                                                |
| Compatezza legno nobile                         | ~ 650 kg/m3                                                        |
| Peso per unità di area                          | ~ 7.71 kg/m2                                                       |
| Durezza Brinell legno nobile *1                 | ~ 38 N/mm2                                                         |
| Parametri di deformazione *2                    | 0.25 %                                                             |
| Pavimento radiante (Resistenza termica)         | molto idoneo ( ~0.109 m2 K/W )                                     |
| Contenuto di umidità                            | 5-9 %                                                              |
| Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1 | Dfl-s1                                                             |
| Classe di scivolosi                             |                                                                    |
| in base a CEN/TS 15676 *3                       | USRV 48                                                            |
| in base a DIN-EN 51130 *4                       | R9                                                                 |
| Norma di prodotto                               | EN 13489                                                           |

\*1 7% di umidità del legno

Data: 06.11.23

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

\*3 Test di oscillazione

\*4 Piano inclinato